

BARRES GENRE "STUB" LONGUEUR 2 ml
2m LONG STUB BARS



- ☐ Pour obtenir une dureté 58-62HRC (comme les goupilles) il faut faire 1 trempé revenu après usinage.
To obtain 58-62HRC hardness (like for pins) they must be hardened and tempered after machining
- ☐ Désignation : Barres genre STUB diamètre x 2ml
Description: Stub bars: diameter x2m

Matière = 100Cr6 Rm>800N/mm²
Material: 100Cr6 (breaking strength 800 N/mm)

Diamètres disponibles en cotes métriques
Tolérance = h7
Diameter available in stock in metric dimensions

2	11	20
2,5	11,5	21
3	12	22
3,5	12,5	24
4	13	26
4,5	13,5	28
5	14	30
5,5	14,5	32
6	15	35
6,5	15,5	40
7	16	
7,5	16,5	
8	17	
8,5	17,5	
9	18	
9,5	18,5	
10	19	
10,5	19,5	

Diamètres disponibles en cotes pouce
Tolérance = h7
Diameter available in stock in Imperial dimensions

6,35
7,93
9,52
12,70
15,87
19,05
22,22
25,40

kits barres stub voir p.25
bar kit, see p.25

SUR DEMANDE • Dimensions et tolérances spéciales
ON REQUEST Other tolerances and dimensions